

---

## MULTI PRIMER TRANS 1000ml

5065

Voorbehandeling voor PU- en MS-lijm- en afdichtingskitten

Ter voorbehandeling van niet zuigende ondergronden zoals: aluminium, staal, RVS, messing, zink, witblik. Kunststoffen zoals: ABS, PVC-hard, PA6.6, GFK, SMC, PU. Gelakte ondergronden, emaille, keramiek, glas, etc.

### Eigenschappen

- Krachtige hechtingsversterker voor verlijmen en afdichten op niet-zuigende ondergronden.
- Activator van de ondergrond voor het spuiten.

### Verwerking

De te behandelen delen moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Multi primer transparant MPT 506 op de te verlijmen delen aanbrengen en minimaal 10 minuten laten drogen. Bij het aanbrengen altijd in een richting wrijven. Binnen 24 uur dienen de behandelde delen verlijmd te zijn. Bij niet vermelde materialen of twijfel altijd eerst een hechtingstest uitvoeren.